

TITAN EXPORT DECORACIÓN

Interiores. Mate.

Código artículo: 031



Descripción

Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento. Acabado mate sedoso, de blanco inalterable, con colores mezclables entre sí y con los de la línea Hidralux. Fácil aplicación y resistencia al roce. Con conservante antimoho.

Datos técnicos

Naturaleza: Vinil Veova

Acabado: Mate

Color: Blanco y gama colores

Densidad: Blanco: 1,41 - 1,45 kg/l, Colores: 1,32 - 1,44kg/l

Rendimiento: 12 - 14 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 20 - 60 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente: Agua

Teñido: Tinte Universal TITAN ó Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: Blanco: 36 - 37 % - Resto Colores: 31 - 37 %

COV: 2.004/42IIA/ (a) (75/30) Máx. COVs 15 g/l.

Presentación: 20 l, 15 l y 10 l (sólo blanco), 4 l, 2,5 l (con cubeta aplicadora) y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Normativa-Certificaciones

TITAN Export Decoración Cod. 131 tiene la clasificación de Reacción al Fuego B - s1, d0 según norma UNE EN 13501-1:2007+A1: 2010, siempre que se aplique sobre substratos A2 s1 d0.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a:
Temperaturas inferiores a 7º C.
Con humedad relativa >= 80 %.
Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Superfícies no preparadas: En superficies en buen estado aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua,

aplicando una segunda sin diluir.
Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al Agua Hidrolín o Selladora al Agua TITAN. Este mismo tratamiento servirá para aplicar sobre viejas pinturas al temple, a la cola o a la cal.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado. Diluir la primera capa con 10 - 15 % de agua, aplicando después la segunda tal cual.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.











Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es